



ООО “ЭлекТрейд-М”

111033, Россия, г.Москва, ул.Золоторожский вал, 11, стр.21, оф.613

Тел./Факс: +7 (495) 800-2360 (многоканальный).

E-mail: info@ELTM.ru

Http: www.ELTM.ru

Технический паспорт

Полиимидная пленка с односторонним клеевым слоем ACYS252500TD2

Характеристика продукта

ACYS252500TD2 состоит из полиимидной плёнки, покрытой с одной стороны клеем, и защитной бумаги.

Цвет: **желтый**.

Внешний вид: гладкая поверхность, отсутствие вмятин, глубоких царапин, заусенцев.

Размеры:

Ширина – 0,5 м;

Длина – 200 м;

Толщина клеевого слоя – 25 мкм;

Толщина пленки – 25 мкм.

Сертификация качества продукта

Вся продукция выпускается с самым жестким контролем технологии и условий производства.

Все детали, сырье, упаковочные материалы и добавки, используемые в производственном процессе, соответствуют требованиям ЕС директивы RoHS.

Полиимидная пленка ACYS252500TD2 сертифицирована в соответствии с IPC-4203/1.

Технические характеристики

Характеристики	По стандарту IP	Метод испытания
Прочность на отрыв* (адгезия к меди) Кгс/см	1,0	IPC-TM-650 2.4.9
Текущность клея, мм	0,05 / 0,15	IPC-TM-650 2.3.17.1
Размерная стабильность, %	0,1	IPC-TM-650 2.5.17
Объемное удельное сопротивление, Ом -см	10 ¹⁴	IPC-TM-650 2.5.17
Поверхностное сопротивление, Ом	10 ¹²	IPC-TM-650 2.5.17
Огнестойкость		94VTV-0

Стр. 1. Страниц 2.

ООО “ЭлекТрейд-М”

Тел./Факс: +7(495)800-2360.

Дата регистрации: **23.07.2002** (г.Москва)

ИНН / КПП : 7724013705 / 772201001

Компания награждена призом “Лучшее предприятие России 2012 года”, имеет статус “Добросовестный Поставщик” на протяжении ряда лет, а также имеет сертификат международного стандарта качества ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008).

Условия прессования

№	Процесс прессования	Температура	Давление	Время	
1	Традиционное прессование	Шаг 1	40°C-170°C	10 кгс/см ²	45 мин.
		Шаг 2	170°C	35 кгс/см ²	45 мин.
		Шаг 2	170°C-40°C	10 кгс/см ²	30мин.
2	Быстрое прессование		180°C	100-120 кгс/см ²	60-100 с
			170°C	-	60-90 мин.

Данные рекомендательные условия приведены только для справки. Изготовители должны подобрать режимы для своего оборудования.

Условия хранения и гарантийный срок

Полиимидную пленку ACYS252500TD2 следует хранить в нераскрытой оригинальной упаковке при температуре 0 - 10°C и влажности 30 - 70%.

Гарантийный срок хранения – 4 месяца с даты изготовления (вакуумная упаковка).

Техника безопасности при работе с материалом

Чтобы исключить контакт между кожей и открытым клеем, надевайте резиновые перчатки или напальчники для защиты рук.

После работы с полиимидной пленкой ACYS252500TD2 рекомендуется мыть руки с мылом перед едой и курением.

Перчатки следует менять ежедневно и часто стирать другую защитную одежду.

В помещениях для прессования рекомендуются вентиляция и вытяжка

для предотвращения накопления потенциально вредных паров и удаления неприятных запахов.